

技术数据表 (TDS) :

HT-900 系列



凯虹油墨®

Vers.2

2015-6-28

专为在硅橡胶表面印刷而设计的单组份油墨。高光面，低温固化，高遮盖力，具有超强耐摩擦性 (Abrasion Resistance)，耐溶剂性。

应用范围:

适用于各种硅橡胶材质的按键，电脑按键、玩具、配件、装饰品等硅橡胶制品。

承印材质的适印性受各种因素的影响，批量生产前一定要小量测试。

承印物的不同影响干燥时间。

注意事项:

建议操作温度为 20℃~25℃，湿度为 40~60%RH。

稀释剂:

标准溶剂为 HT-T9,加入重量比为 5%~20%

说明:

以上信息和数据是基于我们的实验条件和经验，并不构成我们对该产品及其使用的承诺和保证。

在批量使用前，请充分进行测试以确保该产品符合您的要求。

我们只保证提供合乎要求的产品，对于由于疏忽大意或任何恶意使用造成的损失或人员，设备的损伤，我们概不负责。

干燥条件:

强烈推荐热风干燥，120-150℃烘干下 5 分钟即可指触干燥，完全干燥需要 10~30 分钟。

Coloron