

技术数据表 (TDS):

HT-700UV 系列



Vers.2

2015-2-2

多功能、无卤素 UV 固化型丝印油墨。可直接印在塑胶材料上，具有超强耐摩擦性 (Abrasion Resistance)，耐溶剂性和耐酒精性。

应用范围:

应用于要求高机械抗性及耐溶剂性的领域。可直接印在塑胶材料上，具有卓越的耐摩擦性和附着力。

由于承印材料的适印性受各种因素的影响，批量生产前一定要小量测试。

使用方法:

使用前请充分搅拌。

干燥条件:

油墨必须经UV 光照才能完全固化。要求使用中压水银灯管，光照强度不低于80mw/cm²。固化能量应在500~800mj/cm²

承印物的不同，油墨膜厚等都会影响干燥时间。

注意事项:

- 1、印刷前油墨应搅拌均匀;
- 2、油墨不可直接曝露于紫外线或阳光下，以免油墨意外固化，用后及时封闭;
- 3、取用油墨时，若不小心粘在皮肤上，立即用肥皂水冲洗干净，否则有可能出现皮肤过敏现象;
- 4、保质期为半年。

说明:

以上信息和数据是基于我们的实验条件和经验，并不构成我们对该产品及其使用的承诺和保证。

在批量使用前，请充分进行测试以确保该产品符合您的要求。

我们只保证提供合乎要求的产品，对于由于疏忽大意或任何恶意使用造成的损失或人员、设备的损伤，我们概不负责。

Coloron